

Technisches Datenblatt - Weich-PVC			
Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Schweißerschutzqualität
Dichte	DIN 53479	g/cm ³	1,22 – 1,30
	ASTM D792		
Shore Härte A	DIN 53505		80
Reisdehnung	DIN 53455	%	300
	ASTM D638		
	NFT 51034		
Reisfestigkeit	DIN 53455	daN/mm ²	1,8
	ASTM D638		
	NFT 51034		
Wasseraufnahme	DIN 53495	%	-0,2
Lichtdurchlässigkeit	ASTM D 1003	%	> 80
Weiterreißwiderstand	DIN 52210	daN/cm ²	> 55
Temperatur Resistenz		°C	50/-15
Luftschallschutz	DIN 52210	db	> 35

Das Weich-PVC ist grundsätzlich frei von DOP gem. der REACH – Verordnung, UV-Beständig, sowie Silikon- und Cadmiumfrei.